

Avery Dennison® Interior Clear Safety Films

Avery Dennison SF Clear X Fensterfolien sind besonders klar, reflektieren kaum und bieten einen guten UV-Schutz. Wir bieten Foliendicken von 4 bis 12 mil an, die das Fenster jeweils optimal gegen verschiedene Schäden und Risiken schützen.

Produktbeschreibung

Technologie: Modernes PS-Klebstoffsystem

Klebstoff: Selbstklebend, Lösemittelklebstoff auf Acrylatbasis

Trägermaterial: PET (Polyethylenterephthalat)

Garantierte Haltbarkeit¹:

	SF Clear 4 Mil i	SF Clear 7 Mil i	SF Clear 8 Mil i	SF Clear 12 Mil i
Vertikal appliziert	12 Jahre	12 Jahre	12 Jahre	12 Jahre
Horizontal/ schräg appliziert	12 Jahre	12 Jahre	12 Jahre	12 Jahre

Brandschutzzertifizierung: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Eigenschaften:

- Verbesserter Splitterschutz bei Stößen, Detonationen, Einbruchsversuchen oder Naturkatastrophen
- Geeignete Substrate: Glas, Spiegel sowie Kunststoff- und Acryloberflächen
- Besonders klare Optik mit keinerlei Sichteinschränkungen
- Mindestens 99% UV- Schutz

Häufige Anwendungsbereiche

Folien bieten grundsätzlich einen gewissen Splitterschutz. Diese speziell entwickelte, moderne Sicherheitsfolie jedoch schützt bestmöglich gegen Stöße und Detonationen. Besonders interessant ist dies für:

- Krankenhäuser, Banken, Einkaufszentren
- Behörden
- Wohnblöcke



Produkteigenschaften

Avery Dennison® Interior Clear Safety Films

Mechanische Eigenschaften:

	SF Clear 4 Mil i	SF Clear 7 Mil i	SF Clear 8 Mil i	SF Clear 12 Mil i
Dicke	4 mil	7 mil	8 mil	12 mil
Zugfestigkeit beim Reißen	28,500 PSI	26,000 PSI	28,500 PSI	28,500 PSI
Bruchkraft	112 lb/inch	180 lb/inch	224 lb/inch	336 lb/inch
Reissdehnung	125%	140%	125%	125%
Abziehfestigkeit	7 lb/inch	7 lb/inch	7 lb/inch	7 lb/inch

Optische und licht- bzw. wärmeenergetische Eigenschaften:

	SF Clear 4 Mil i	SF Clear 7 Mil i	SF Clear 8 Mil i	SF Clear 12 Mil i
	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Einfachverglasung
Lichtdurchlässigkeit in %	89	88	88	87
Lichtreflexion (innen) in %	10	11	11	11
Lichtreflexion (ausen) in %	6	6	6	6
UV- Schutz in %	97	99	99	99
Reflektierte Sonnenenergie insgesamt in %	9	9	9	10
Durchlässigkeit Sonnenenergie insgesamt in %	81	80	80	78
Absorbierte Sonnenenergie insgesamt in %	10	11	11	12
Abschattungskoeffizient	0.96	0.95	0.95	0.94
Schutz vor Sonnenenergie insgesamt in %	16	17	17	18
Koeffizient Sonnenerwärmung	0.84	0.83	0.83	0.82
Emissionsgrad (zimmerseitig)	0.91	0.91	0.91	0.90
U- Wert Winter	1.07	1.07	1.07	1.07
K- Wert Winter	6.07	6.07	6.07	6.07
Entspiegelung in %	1.23	2.28	2.28	3.10
Lichtausbeute	0.93	0.93	0.92	0.93



Zertifizierungen:

Klassifizierung des Brandverhaltens DIN EN 13501-1

Auswirkung auf der folierten Glasseite EN 12600

Schlagfestigkeit BS6206

Einbruchshemmung DIN EN 356

Explosionshemmung GSA Level C

SF Clear 4 Mil i	SF Clear 7 Mil i	SF Clear 8 Mil i	SF Clear 12 Mil i
B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
2B2	2B2	1B1	
Class B			
			P2A
		3B	

Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Verkauf sämtlicher Avery Dennison Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäfts- und Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> finden.

1) Garantierte Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf den Umgebungsbedingungen in Mitteleuropa. Die tatsächliche Dauer der Funktionstüchtigkeit hängt von der Vorbereitung des Substrats, den tatsächlichen Umgebungsbedingungen und der Pflege der Kennzeichnung ab. Wenn Schilder zum Beispiel in Gebieten, wo es lange sehr heiß ist, wie etwa in Südeuropa, nach Süden gerichtet oder in Industrie-verschmutzten Bereichen oder in großen Höhen stehen, kann die tatsächliche Performance im Außenbereich beeinträchtigt sein. Die Haltbarkeit der Gebäude-Fensterfolien von Avery Dennison ist nicht von den klimatischen Bedingungen abhängig, in allen Klimazonen gilt dieselbe Haltbarkeitsdauer.

Wichtiger Hinweis

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten. Die hier aufgeführten Werte sind Normalwerte und nicht zur Verwendung für Spezifikationen vorgesehen. Die Bereitstellung dieser Informationen erfolgt nur zu Orientierungszwecken und ist mit keinerlei Garantien verbunden. Beschaffer sollten unabhängig vor Nutzung der Materialien feststellen, ob dieses Material zu ihren speziellen Nutzungsanforderungen passt. Für alle technischen Daten sind Änderungen vorbehalten.

