

Avery Dennison® Exterior Dual Reflective Solar Films

DR Grey X-Folien bieten beste technische Eigenschaften, einen guten Sichtschutz von außen und eine geringe Lichtreflexion im Raum. Das Material ist stark hitzeabweisend, äußerst energieeffizient und bietet einen guten Schutz vor neugierigen Blicken. Gleichzeitig hat man am Tag und in der Nacht eine klare Sicht nach außen und ein gutes Raumklima

Produktbeschreibung

- Technologie:** Vakuum-Metallabscheidung und Nanotechnologie
- Klebstoff:** Selbstklebend, permanent haftend, auf Lösungsmittelacrylatbasis
- Trägermaterial:** PET (Polyethylenterephthalat)

Garantierte Haltbarkeit¹:

	DR Grey 10 Xtra	DR Grey 20 Xtra	DR Grey 35 Xtra	DR Grey 50 Xtra
Vertikal appliziert	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	4 Jahre
Horizontal/ schräg appliziert	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	2 Jahre

Brandschutzzertifizierung: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

- Eigenschaften:**
- Energiesparend: Besonders energiesparend, die Klimaanlage muss seltener laufen
 - Dual-reflektiv: Wertet die Gebäudefassade auf und sorgt für ein angenehmes Raumklima
 - Reflexion:: Stark wärmeabweisend und entblendend
 - Sichtschutz am Tag
 - Mindestens 99% UV- Schutz

Häufige Anwendungsbereiche

DR Grey 10X, 20X, 35X und 50X wurden für die vertikale Verklebung im Außenbereich von Gebäudeglasfronten entwickelt und eignen sich für Gewerbe-, Wohn- und Behördengebäude. Die Folien eignen sich bestens für hochwertige Verglasungssysteme. Sie werten die Optik des Gebäudes auf und verbessern die technischen Eigenschaften aller Glasmodule, auch von besonders hochentwickelten Materialien.



Produkteigenschaften

Avery Dennison® Exterior Dual Reflective Solar Films

Optische und licht- bzw. wärmeenergetische Eigenschaften:

	DR Grey 10 Xtra		DR Grey 20 Xtra		DR Grey 35 Xtra		DR Grey 50 Xtra	
	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung
Lichtdurchlässigkeit in %	8	7	19	18	36	32	53	48
Lichtreflexion (innen) in %	17	23	14	21	14	21	19	25
Lichtreflexion (aussen) in %	55	55	34	35	22	23	18	21
UV- Schutz in %	99	99	99	99	99	99	99	99
Reflektierte Sonnenenergie insgesamt in %	58	58	38	38	26	27	22	24
Durchlässigkeit Sonnenenergie insgesamt in %	7	6	18	15	31	26	40	35
Absorbierte Sonnenenergie insgesamt in %	35	36	45	47	44	47	38	41
Abschattungskoeffizient	0.20	0.14	0.36	0.27	0.50	0.40	0.59	0.49
Schutz vor Sonnenenergie insgesamt in %	83	88	69	77	57	65	49	58
Koeffizient Sonnenerwärmung	0.17	0.12	0.31	0.23	0.43	0.35	0.51	0.42
Emissionsgrad (zimmerseitig)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
U- Wert Winter	1.04	0.48	1.04	0.48	1.04	0.48	1.04	0.48
K- Wert Winter	5.91	2.73	5.91	2.73	5.91	2.73	5.91	2.73
Entspiegelung in %	91	91	79	78	61	61	41	41
Lichtausbeute	0.40	0.50	0.54	0.66	0.70	0.80	0.89	0.98

Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Verkauf sämtlicher Avery Dennison Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäfts- und Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> finden.

1) Garantierte Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf den Umgebungsbedingungen in Mitteleuropa. Die tatsächliche Dauer der Funktionstüchtigkeit hängt von der Vorbereitung des Substrats, den tatsächlichen Umgebungsbedingungen und der Pflege der Kennzeichnung ab. Wenn Schilder zum Beispiel in Gebieten, wo es lange sehr heiß ist, wie etwa in Südeuropa, nach Süden gerichtet oder in Industrie-verschmutzten Bereichen oder in großen Höhen stehen, kann die tatsächliche Performance im Außenbereich beeinträchtigt sein. Die Haltbarkeit der Gebäude-Fensterfolien von Avery Dennison ist nicht von den klimatischen Bedingungen abhängig, in allen Klimazonen gilt dieselbe Haltbarkeitsdauer.

Wichtiger Hinweis

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten. Die hier aufgeführten Werte sind Normalwerte und nicht zur Verwendung für Spezifikationen vorgesehen. Die Bereitstellung dieser Informationen erfolgt nur zu Orientierungszwecken und ist mit keinerlei Garantien verbunden. Beschaffer sollten unabhängig vor Nutzung der Materialien feststellen, ob dieses Material zu ihren speziellen Nutzungsanforderungen passt. Für alle technischen Daten sind Änderungen vorbehalten.

